四、中文餐明摘要 (發明之名稱:氮化鋁、碳化矽及氮化鋁:碳化矽合金之整體單晶的製造)

AIN、SiC及AIN:SiC合金之低缺陷密度、低雜質整體單晶由在多重成核點沈積AI、Si、N、C之適當蒸氣物種製造,該成核點為較佳地冷卻至低於晶體成長圍繞中之周圍表面溫度。蒸氣物種可由昇華固體源材料、氣化液體AI、Si或AI-Si或注入源氣體提供。多重成核點可不播種或以如4II或6H SiC種晶播種。

英文發明摘要 (發明之名稱: PRODUCTION OF BULK SINGLE CRYSTALS OF ALUMINUM NITRIDE, SILICON CARBIDE AND ALUMINUM NITRIDE: SILICON CARBIDE ALLOY)

Low defect density, low impurity bulk single crystals of AlN, SiC and AlN:SiC alloy are produced by depositing appropriate vapor species of Al, Si, N, C on multiple nucleation sites that are preferentially cooled to a temperature less than the surrounding surfaces in the crystal growth enclosure. The vapor species may be provided by subliming solid source material, vaporizing liquid Al, Si or Al-Si or injecting source gases. The multiple nucleation sites may





四、中文發明摘要 (發明之名稱:氮化鋁、碳化矽及氮化鋁:碳化矽合金之整體單晶的製造)

英文發明摘要 (發明之名稱: PRODUCTION OF BULK SINGLE CRYSTALS OF ALUMINUM NITRIDE, SILICON CARBIDE AND ALUMINUM NITRIDE: SILICON CARBIDE ALLOY)

be unseeded or seeded with a seed crystal such as 4H or 6H SiC.



中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號:489142

[44]中華民國 91年 (2002) 06月 01日

發明

全17頁

[51] Int.Cl ⁰⁷: C30B29/36

[54]名 稱: 氦化鋁、碳化矽及氦化鋁:碳化矽合金之整體單晶的製造

[21]申請案號: 088117438 [22]申請日期: 中華民國 88年 (1999) 10月11日

[30]優先權: [31]09/169,401 [32]1998/10/09 [33]美國

[72]發明人:

查爾斯艾瑞克漢特

美國

[71]申請人:

克立研究公司

美國

[74]代理人: 陳長文 先生

1

[57]申請專利範圍:

1.一種製造 AIN_x : SiC_y 之整體單晶之系統,此處x+y=1,且x 為 $1\rightarrow 0$ 及y 為 $0\rightarrow 1$,包括步驟:

提供在晶體成長包覆中成長整體單晶必須之選擇元素 AI、 Si、 N及 C之蒸氣物種;

提供在該晶體成長包覆中多重之成 核點;

將該成核點特定冷卻至低於晶體成 長包覆中周圍表面之溫度;及

在控制開始於個別成核點之單晶 AlN_x : SiC_y 成長之條件下沈積蒸氣物 種。

- 2.如申請專利範圍第1項之方法,其中 該等成核點未播種。
- 3.如申請專利範圍第1項之方法,其中 該等成核點經播種。
- 4.如申請專利範圍第1項之方法,其包 括在控制成核點上個別晶體成長之 條件下沈積蒸氣物種持續一段期間

之步驟。

5.如申請專利範圍第1項之方法,其包 括在控制包括由多重成包覆開始之 共結合晶體部份之似板晶體之成長 之條件下沈積蒸氣物種持續一段期 間之步驟。

2

- 6.如申請專利範圍第1項之方法,其中 x = 0且 y = 1。
- 7.如申請專利範圍第1項之方法,其中 x = 1 且 y = 0 。
- 8.如申請專利範圍第1項之方法,其包括隨單晶 AIN_x: SiC_y發展之成長以連續將成核點施以特定冷卻之步驟。
- 15. 9.如申請專利範圍第1項之方法,其中 該提供蒸氣物種之步驟包括昇華固 體源材料。
- 10.如申請專利範圍第9項之方法,其 包括在具有多重直立孔管構之包圍 20. 結構中容納固體源材料之步驟。昇

10.

4

華之蒸氣透過該構件擴散以達到該 成核點。

- 11.如申請專利範圍第9項之方法,其 包括藉平板加熱器加熱固體源材 料。
- 12.如申請專利範圍第9項之方法,其中該固體源材料係選自下列各物: AI 品體、Si 品體、AIN: SiC 品體、 燒結之 AIN: SiC、靜液壓製之 AIN: SiC、靜液壓製及燒結之 AIN: SiC與 AIN: SiC粉末。
- 13.如申請專利範圍第1項之方法,其 中該提供蒸氣物種之步驟包括氣化 AI及/或Si。
- 14.如申請專利範圍第1項之方法,其 中該提供蒸氣物種之步驟包括注入 源氣體。
- 15.如申請專利範圍第14項之方法,其中該源氣體係選自下列各物: C₂N₂、CN、氣化多聚氰、氣化四氰 基乙烯、氣化六氰基丁二烯、氣化 Si、SiH₄、AICI₃、NH₃、氣化AI、 N₂、原子氦、氮離子及結合氮離子 之N₃。
- 16.如申請專利範圍第1項之方法,其 包括在板構件之一側上形成成核點 並藉直接位在相對該等成核點之個 別冷卻元件接觸板板構件反面以將 該等成核點施以特定冷卻之步驟。
- 17.如申請專利範圍第16項之方法,其 中該等成核點包括藉位於該板反面 上之個別釘冷卻之圓錐形移除材料 之面積。
- 18.一種製造 AIN_x : SiC_y 之整體單晶之系統,此處x+y=1,且x為 $1\rightarrow 0$ 及y為 $0\rightarrow 1$,系統包括:

選擇元素 Al 、 Si 、 N 及 C 之蒸氣物 種之源;

容納該蒸氣物種之晶體成長包覆; 在該晶體成長包覆中之多重成核 點;及

將該等成核點特定冷卻至低於該晶 體成長包覆中周圍表面溫度之裝 置。

- 5. 19.如申請專利範圍第18項之系統,其 中該特定冷卻成核點之裝置用來作 為隨單晶 AIN_x: SiC_y發展之成長, 以連續將該等成核點加以冷卻。
- 20.如申請專利範圍第19項之系統,其 10. 中該等成核點包括同心區。

圖式簡單說明:

圖1為根據本發明成長AIN、SiC 或AIN: SiC合金之整體單晶之整個系 統之圖示。

15. 圖2為圖1所示之晶體成長系統之 爐部份及相關組份之側視。

圖3為基本上沿圖2之3-3線顯示源材料及在爐底部相關垂直孔管之剖面圖。

20. 圖4為圖2中圓周4內面積之放大 圖,其顯示含未播種成核點及具有在 各成核點提供當時較佳冷卻之向下依 靠釘之相關熱槽結構之上爐板部份。

圖5A為顯示播種成核點之另一上 25. 爐板與圖4相似2圖。

圖5B為圖5A之圓周5B內面積之 進一步放大圖。

圖 6A、6B、6C、6D 顯示在代表之晶體成長工作之各種階段時圖 430. 之未播種成核點。

圖 7A、7B、7C、7D 顯示在代表之晶體成長工作之各種階段時圖 5之未播種成核點。

圖 8 為成長 AIN: SiC 合金之整體 35. 單晶之另一系統部份之圖示,其中 AI 及 Si 源氣體物種由液體 AI-SiC 熔融物 流出並流過多孔石墨媒介。

圖9顯示與圖8系統相似之系統, 但移去多孔石墨媒介並以注入CN氣體 40. 提供碳蒸氣物種。

6

圖10為成長AIN: SiC合金之整體 單晶之另一系統部份之圖示,其中 AI 及 Si 源氣體物種由 AI 及 Si 之個別分離 控制之液態熔融物流出。

圖 11 顯示與圖 10 系統相似之系統,但移去多孔石墨媒介並以注入 CN 氣體提供碳蒸氣物種。

圖 12 顯示成長極純 SiC(例如本質上之 SiC)之整體單晶,其中 Si 蒸氣物種由液態 Si 熔融物發出且 Si 蒸氣通過


多孔石墨媒介或石墨粉末之狀作 C 蒸 氣物種之來源。


圖 13 顯示與圖 12 系統相似之系統,但移去出多孔石墨/石墨粉末媒介並以注入CN氣體提供碳蒸氣物種。


圖 14A、 14B 至 19A、 19B 圖示 隨後在二十小時晶體成長循環之過程 之較佳冷卻徑向擴張膨脹成核點之另 一系統。


10.


5.























圖 9




圖 10




圖 11




圖 12




圖 13

